




Argenco Y+

Finer guldlegering



Indhold i %

Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Ga	Ir	Andre
2,0	-	34,9	30,0	-	-	3,0	30,0	-	x	-

x = mindre end 1%

Farve:	Gul		
Vægtfylde:	10,5 g/cm ³		
Hårdhed HV:	Efter påbrænding	Efter støbning	Hærdning
	-	180	-
0,2 % Strækgrænse:	-	297 MPa	
Elasticitetsmodul:	51 GPa		
Thermisk udvidelse:	25 - 500°C	25 - 600°C	
	-	-	
Smelteinterval:	Solidus	Likvidus	
	1040°C	1120°C	
Forvarmetemperatur:	650-705°C		
Støbetemperatur:	1210°C		
Digle:	Graft / Keramik / Glas		
Udglødning / Hærdning:	-		
Lodning:	LO		
Indikationer:	Finerkroner og indlæg		
Producent:			