



Pallorag® 33

Finer guldlegering

Indhold i %

Au + Pt Met	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Ir	Ru	Andre
30,0	10,0	-	20,0	59,5	9,5	-	1,0	-	-	-	-



Farve:	Hvid	
Vægtfylde:	11,1 g/cm ³	
Hårdhed HV:	Efter støbning 170	Hærdet 230
0,2 % Strækgrænse:	430 MPa	615 MPa
Elasticitetsmodul:	97 GPa	
Thermisk udvidelse:	25 - 500°C -	25 - 600°C -

Smelteinterval:	Solidus 935°C	Likvidus 1020°C
Forvarmetemperatur:	700°C max	
Brug af gammel støbekegle:	Der skal tilføres mindst 1/3 nyt metal	
Støbetemperatur:	1165°C	
Digle:	Keramik / glas	
Udglødning / Hærdning:	700°C / 10 min. Kyses i vand. 400°C / 15 min.	

Lodning: S.G. 810* / S.G.750*
*Cadmium-frit slaglod

Producent:  SWISS MADE